Rev.No: 00
Publish Date : 05.09.2018

CapaWood® Ahşap Emprenye Holzimprägniergrund

Modifiye alkid reçine esaslı, film oluşturmayan, ahşabı yüzeyde mantarlara karşı koruyan, U.V. ışınlarına dayanıklı emprenye malzemesidir.

KURŞUNSUZ *<57 ppm

KULLANIMA HAZIR

İNCELTME
Kullanıma hazırdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)
Sert kuruması: 8-10 saat
Üzerine gelecek Solvent bazlı boya ve vernik uygulaması; 24 saat sonra. Su bazlı boya ve vernik uygulaması; 48 saat sonra yapılmalıdır ve beklenmelidir.
Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir.

SARFİYAT
Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 8-12 m^2 alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 2 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ
15 Litre,
2.5 Litre

ÖZELLİKLERİ
Ahşabı zedeleyen ve ahşabın rengini değiştiren mantarlara karşı yüzeyde mükemmel koruyuculuk sağlar. Ahşabın mukavemetini artırdığı gibi, üzerine gelecek olan renkli ahşap koruyucu, vernik veya boya için çok iyi aderans yüzeyi oluşturur. Kısa kuruma zamanlı, nem ayarlayıcı ve mükemmel işlenebilme yeteneğine sahiptir. Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır.

UYGULANACAK YÜZEYLER
Tüm atmosfer olaylarına açık olan veya yoğun bir şekilde neme maruz kalan ahşapların emprenyesinde kullanılır. Ahşap evler, pencere, balkon, dış kapı, ahşap çit ve elektrik direkleri, lambri, nemli bodrumların ahşapları ve benzeri yerlerde güvenle kullanılır. Arı kovanları ve saunadaki ahşap yüzeyler ile ambalajsız gıda malzemelerinin barındırıldığı ahşaplarda kullanılmamalıdır. Ayrıca bünyesinde yüksek miktarda doğal yağ içeren teak, iroko vb. ahşap yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.

UYGULAMA
Uygulama yapılacak ahşap yüzeylerdeki reçine, zımpara tozu, eski boya kalıntıları temizlenmelidir. Kullanmadan önce ürün mutlaka karıştırılmalıdır. Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15'i geçmemelidir. Gerçek koruma için iki kat halinde uygulayınız. İkinci kat uygulama en erken 4 saat sonra, en geç 4 haftadan önce yapılmalıdır (23°C ve %50 HR'li ortamda). Masif ahşaplarda, özellikle imalat aşamasında daldırma yöntemi önerilir.
Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve daldırma metodu ile uygulanabilir. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Filli Boya Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.
Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.filliboya.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

PARLAMA NOKTASI
36°C

Poz No:
Y.25.001/01, Y.25.001/02, Y.25.001/04, Y.25.001/05
Rayiç No:
04.555/11

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL
Tel: (0216) 571 11 40 Faks: (0216) 571 11 53 Mersis No: 0167001238900018 www.betek.com.tr

FİLLİ BOYA DANIŞMA MERKEZİ
444 1 222