Rev.No: 00
Publish Date : 05.09.2018

CapaWood® Parke Dolgu Verniği
Nc Füller Grundlasur

Selülozik esaslı, son kat verniklere düzgün yüzey hazırlamak amacıyla kullanılan bir dolgu verniktir.

KUR ŞUN SUZ *<57 ppm

İNCELTME
Filli Boya Selülozik Tiner ile %50-%100 oranında inceltilmelidir. Farklı marka tinerlerle yapılacak inceltmelerde yüzeyde kabarma, büzüşme, çatlama ve kuruma problemleri oluşabileceği unutulmamalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)
Dokunma kuruması: 10-15 dakika (20°C)
Zımparalanabilme: 2 saat
Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir.

SARFİYAT
1 Litre CapaWood® Parke Dolgu Verniği (Nc Füller Grundlasur) ile tek katta yüzey ve uygulama metoduna bağlı olarak 8-10 m^2 alana uygulama yapılabilir (kayıplar hariç). Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

Havasız (Airless) Püskürtmede
Basınç: 120-140 bar
Meme Açısı: 50°
Meme Ölçüsü (inch): 0.010"
İnceltme: %15

DEPOLAMA
Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 1 yıl saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

AMBALAJ
12,5 Litre, 2.5 Litre

ÖZELLİKLERİ
Uygulandığı yüzeyde dolgun, dayanıklı ve kolay zımparalanabilen bir film oluşturur.

UYGULANACAK YÜZEYLER
Mobilya sanayinde, iç kullanım amaçlı her türlü MDF, masif, kaplama, parke, rabıta ve ahşap yüzeylerde güvenle kullanılır.

UYGULAMA
Uygulama yapılacak yüzeyler toz, kir ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzey 220 nolu zımpara ile zımparalanmalıdır. Filli Boya Selülozik Tiner ile uygun viskoziteye getirilerek tatbik edilir. 2-3 kat uygulanması tavsiye edilir. Sıcaklığa bağlı olarak katlar arası 5-10 dakika beklenmelidir.
Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir.
Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.filliboya.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

PARLAMA NOKTASI
<23°C

BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş.
Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:38 34852 Maltepe / İSTANBUL
Tel: (0216) 571 11 40 Faks: (0216) 571 11 53 Mersis No: 0167001238900018 www.betek.com.tr

FİLLİ BOYA DANIŞMA MERKEZİ 444 1 222