



Rev.No: 00  
Publish Date : 05.09.2018

## CapaWood® Wood Color Dekoratif Ahşap Renklendirici

Modifiye alkid reçine esaslı, yüksek penetrasyon gücüne sahip, dekoratif özellikte ahşap renklendiricidir.



### İNCELTME

Kullanıma hazırdır.

### KURUMA SÜRESİ

**(20°C, %65 HR'de)**  
Sert kuruması: 8-10 saat  
İkinci kat uygulama: Solvent bazlı vernik için 24 saat, su bazlı vernik için 48 saat  
Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir.

### SARFIYAT

Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 10-12 m<sup>2</sup> alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### Havasız (Airless)

**Püskürtmede**  
Basınç: 120-140 bar  
Meme Açısı: 50°  
Meme Ölçüsü (inch): 0.010"  
İnceltme: Kullanıma hazırdır. Kesinlikle inceltilmemelidir.

### DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

### AMBALAJ

15 Litre,  
2,5 Litre,  
0,75 Litre

### ÖZELLİKLERİ

Yüksek penetrasyon gücüyle ahşaba derinlemesine nüfuz eder. Aşındırıcı UV ışınlarına dayanıklı, yüksek kalitede şeffaf pigmentler ihtiva ettiğinden, renkleri solmaz ve ahşabın doğal görünümünü örtmez. Ahşabın mukavemetini artırdığı gibi, üzerine gelecek olan vernik veya boya için çok iyi adrens yüzeyi oluşturur. Kısa kuruma zamanlı, nem ayarlayıcı ve mükemmel işlenebilir yeteneğine sahiptir. Uygulanan malzemenin ömrünü uzatır.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

Eski veya yeni, iç ve dış ortamlardaki ahşap yüzeylerin üzerine güvenle kullanılabileceğiniz bir dekoratif ahşap renklendiricidir. Ahşap evler, pencere, balkon, dış ve iç kapılar, ahşap çit direkleri, bodrum katlarının ahşapları, ahşap tavan, lambri, kolon ve kirişleri, mobilya elemanları ve benzeri ahşap yüzeyler üzerinde kullanılır. Arı kovanları ve saunalardaki ahşap yüzeyler ile ambalajsız gıda malzemelerinin barındırıldığı ahşaplar üzerinde kullanılmamalıdır. Ayrıca bünyesinde yüksek miktarda doğal yağ içeren teak, iroko vb. ahşap yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.

### UYGULAMA

CapaWood® Wood Color (Dekoratif Ahşap Renklendirici) kullanıma hazırdır. Uygulamadan önce ve uygulama esnasında karıştırılması önerilir. Eski boyalı yüzeyler tamamen temizlenmelidir. Yeni boyanacak ahşap yüzeylerdeki reçine, zımpara tozu gibi kirlilikler giderilmelidir. Yeni boyanacak ham ahşapta mükemmel korumayı sağlamak amacıyla önceden mutlaka CapaWood® Ahşap Emprenye (Holzimprägniergrund) uygulaması yapılmalıdır. 24 saat sonra CapaWood® Wood Color (Dekoratif Ahşap Renklendirici) yüzeye fırça, rulo ile iki kat veya püskürtme sistemi ile tek kat olarak uygulanmalıdır. Renkli ürünlerde kat sayısı arttıkça renk koyulaşır. Devam eden işlerde aynı kat sayısında uygulama yapılmalıdır. Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15'i geçmemelidir. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Filli Boya Sentetik Tiner ile temizlenmelidir. Detaylı uygulama, sağlık-güvenlik-taşıma riskleri ve önlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün MSDS ve TDS formlarına www.filliboya.com adresinden ulaşabilirsiniz. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

### PARLAMA NOKTASI

36°C

**Poz No:**  
Y.25.001/04, Y.25.001/06  
**Rayiç No:**  
04.555/12